

Primacol Aufbrennsperre

Lösemittelfreie Grundierung für stark saugende Untergründe im Innen- & Außenbereich.



Technische Daten

Bindemittelbasis:	Styrolacrylat-Dispersion
Spez. Gewicht:	ca. 1,01 kg/l
Glanzgrad:	seidenmatt
Verarbeitung:	streichen,rollen,spritzen
Trockenzeiten:	überarbeitbar nach ca. 6 – 8 Stunden
Verdünnung:	1 : 2 – 1 : 6 mit Wasser, Objektbezogen prüfen
Reinigung der Werkzeuge:	sofort nach Gebrauch mit Wasser
Lagerung:	ca. 1 Jahr im ungeöffneten Originalgebinde,trocken,kühl,aber frostfrei
Gebindegröße:	5 und 18 kg Eimer
Farbton:	gelblich
Verbrauch:	ca. 60 – 200 g/m ² je nach Untergrund
VOC-Gehalt:	EU-Grenzwert Für dieses Produkt: (Kat. h) 30g/l VOC (2010) Dieses Produkt enthält max. < 30g/l VOC

Eigenschaften

- Reduziert die Saugfähigkeit des Untergrundes damit wird ein Aufbrennen bzw. Verdursten von Putzen verhindert.
- Die Bildung von Schwundrissen wird eingeschränkt
- Durch die gelbliche Färbung sind bereits behandelte Flächen sofort erkennbar

Anwendung

Primacol Aufbrennsperre kann je nach Saugfähigkeit des Untergrundes zwischen 1:2 und 1:6 RT mit Wasser verdünnt werden.

Die maximale Verdünnung darf nicht überschritten werden. Vor Aufbringen des Putzes muss die grundierte Fläche 6 – 8 Stunden trocknen. Es darf nach der Trocknung kein Glanzgrad auf der Oberfläche entstehen. Grundierwirkung im Einzelfall prüfen.

Verarbeitungshinweise

Der Untergrund muss fest, sauber, tragfähig, trocken und frei von Ausblühungen, Algen, Moos, Pilzbefall, Sinterschichten und anderen Trennmitteln sein.

Verarbeitungstemperatur: mindestens + 5°C für Untergrund und Luft bei der Verarbeitung und Trocknung

Primacol Aufbrennsperre



Lösemittelfreie Grundierung für stark saugende Untergründe
im Innen- & Außenbereich.

Sicherheitshinweis

- Berührung mit Augen und der Haut vermeiden
- Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen

Allgemeine Angaben

Die in diesem Merkblatt gemachten Angaben entsprechen dem heutigen Stand unserer Kenntnisse und sollen über unsere Produkte und deren Anwendungsmöglichkeiten informieren. Sie entbinden den Käufer aber nicht davon, unsere Produkte auf ihre Eignung für den vorgesehenen Zweck in eigener Verantwortung selbst zu prüfen. Im Zweifelsfall wenden Sie sich bitte an unseren Anwendungsberater. Bei Neuauflage verliert dieses Merkblatt seine Gültigkeit.